

ESSAI D'ABSORPTION

isoler les façades - bardages métalliques double peau

la cohérence entre l'illustration et le descriptif n'est pas garantie



Description du montage :

- Paroi composée de :
- Plateau ISOLMUR 92.500 AC 0,75mm
 - ROCKSOURDINE
 - Isolant ROCKBARDAGE 130mm

Essai réalisé par : ROCKWOOL France SAS

Laboratoire d'essai : CTBA
Rapport n° : 404/08/47/5

Hz	Tiers d'octave alpha-s	Octave alpha-s
100	0,46	0,70
125	0,73	
160	0,92	
200	0,88	0,94
250	0,99	
315	0,96	
400	1,02	1,00
500	1,00	
630	0,99	
800	0,97	0,95
1000	0,94	
1250	0,93	
1600	0,87	0,80
2000	0,79	
2500	0,73	
3150	0,69	0,70
4000	0,69	
5000	0,73	

α_w 0,85

L

